

THERMOCOVER PLUS

ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Το **Thermocover Plus** είναι ένας παχύρρευστος, έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός σοβάς, βραβευμένος με το Building Materials Silver Award. Διατίθεται σε 2 διαφορετικές κοκκομετρίες (1,2mm, 1,5mm). Εφαρμόζεται σε όλα τα οικοδομικά υλικά όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κτλ. Προτείνεται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί και σαν διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα, ανάλογα με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί (πατητός ή τριφτός). Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. Το **Thermocover Plus** είναι ένα από τα προϊόντα που αποτελούν το **Thermocover System**, το απόλυτο σύστημα θερμομόνωσης με την ποιότητα της **Materia**.

Αραίωση



Το προϊόν εφαρμόζεται χωρίς αραίωση. Αν χρειαστεί αραιώνουμε με 1% νερό.

Απόδοση



	ΠΑΤΗΤΟΣ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	ΤΡΙΦΤΟΣ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ
1,2mm	-	2,9Kg/m ²
1,5mm	-	2,9Kg/m ²

Στέγνωμα



12 - 24 ώρες
ανάλογα με τις
συνθήκες
εφαρμογής

Εργαλεία εφαρμογής



Σπάτουλα

Αποχρώσεις



Διατίθεται σε λευκό και
οποιάδήποτε άλλη απόχρωση.

Συσκευασία | Κοκκομετρία

Διατίθεται σε κοκκομετρίες:	1,2mm & 1,5mm
Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία:	25kg

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται με νερό και σαπούνι πριν στεγνώσει ο σοβάς. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Συσκευασία από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΪΟΝ Building
Materials Awards
2022



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΒΑΣΕΙΣ/
ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ



CE: Το προϊόν
συμμορφώνεται
ως προς τις νομικές
Ευρωπαϊκές απαιτήσεις
ασφάλειας και προστασίας
του χρήστη

EN 15824:2009
DoP: 03/15824/01/14-03-14/03
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Πρόσφυση: 2,2Μρα
Απορρόφηση ύδατος: W2
Υδρατμοπερατότητα: V2
Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass C



MATERIA AE
Ποσειδώνος, Φοίνικας,
Θεσσαλονίκη
(όπισθεν εμπορικού κέντρου
«Μακεδονία»)
Τηλ: 2310 476 790
info@materia.gr
www.materia.gr

THERMOCOVER PLUS

ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,77	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	140000-150000	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	83-85	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	46-48	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά και παλιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Κατόπιν εφαρμόζεται το προϊόν. Το προϊόν αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από **20-30 μέρες**. Η απόδοση εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασίες κάτω από **6°C** και πάνω από **35°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι πάνω από **70%** ή αν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού τις επόμενες 48 ώρες. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ)
Έπιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/ltr. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **37gr/ltr**.



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας

MATERIA AE
Ποσειδώνος, Φοίνικας, Θεσσαλονίκη
(όπισθεν εμπορικού κέντρου «Μακεδονία»)
Τηλ: 2310 476 790
info@materia.gr
www.materia.gr

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777