

MATERiA

TIMBERFLEX

Αναπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπής



Timberflex 150gr

Διατίθεται είτε με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία είτε χωρίς

Η μεμβράνη κεραμοσκεπής TIMBERFLEX 150 παρέχει υψηλή διαπνοή υδρατμών και είναι σχεδιασμένη για τοποθέτηση κάτω από τα κεραμίδια.

Είναι πλήρως αδιάβροχη, προστατεύει τη θερμομόνωση εξωτερικά από τις βροχοπτώσεις και τις διαρροές της κεραμοσκεπής, είναι αναπνέουσα, αποτρέπει την συσσώρευση των υδρατμών και τη δημιουργία μούχλας. Όταν τοποθετείται στην τοιχοποιία αποτελεί εξαιρετικό αντιανεμικό υλικό για την προστασία των τοίχων σε ξύλινες και προκατασκευασμένες κατασκευές, ξυλόσπιτα, κατοικίες και βιομηχανικές αίθουσες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις αεριζόμενες και μη αεριζόμενες στέγες, κάτω από μια ευρεία γκάμα υλικών στέγης (π.χ. κεραμίδια κεραμικά, κεραμίδια τσιμέντου, μεταλλικά φύλλα κ.ά.).



Η **Timberflex + tape**, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, διευκολύνει την τοποθέτηση και εξασφαλίζει την αεροστεγανότητα ολόκληρης της επικάλυψης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος Ελέγχου	Μονάδα	Απόδοση
Διαστάσεις	EN 1848-2	m	Πλάτος: 1,5 (±0,5%) Μήκος ρολού: 50 m (-0/+2%)
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	EN 1849-2	g/m ²	150 (±10%)
Αντίδραση στη φωτιά	EN ISO 11925-2	-	Κλάση E
Στεγανότητα (2 kPa)	EN 1928	-	Κλάση W1
Στεγανότητα μετά από τεχνητή γήρανση	EN 1296, EN 1928	-	Κλάση W1
Αντοχή σε σχίσιμο	EN 12310-1	N	Κατά μήκος: 160 (+50/-50) Κατά πλάτος: 170 (+50/-50)
Εφελκυστική αντοχή	EN 12311-1	N/50 mm	Κατά μήκος: 240 (+60/-60) Κατά πλάτος: 130 (+40/-40)
Επιμήκυνση στη θραύση	EN 12311-1	%	Κατά μήκος: 90 (+40/-40) Κατά πλάτος: 150 (+50/-50)
Εφελκυστική αντοχή μετά από τεχνητή γήρανση	EN 1296, EN 1297, EN 12311-1	N/50 mm	Κατά μήκος: 190 (+50/-50) Κατά πλάτος: 100(+40/-40)
Επιμήκυνση στη θραύση μετά από τεχνητή γήρανση	EN 1296, EN 1297, EN 12311-1	%	Κατά μήκος: 70 (+30/-30) Κατά πλάτος: 120 (+50/-50)
Μετάδοση υδρατμών	EN 1931	(g/m ²)/24h	>1700
Τιμή Sd	EN 1931	m	0,02 (+0,03/-0,01)
Εύρος θερμοκρασίας	-	°C	-30 έως +80
Επικίνδυνες ουσίες	-	-	NPD (Δεν δηλώθηκε απόδοσή τους)

Κεντρικό Κατάστημα

Ποσειδώνος, Φοίνικας

☎ 231 047 6790

Κατάστημα Μενεμένης

Δημοσθένους 41, (Έναντι Λαχαναγοράς)

☎ 231 070 4800

Γραφείο Αθήνας

Λαγουμιτζή 24, Καλλιθέα

☎ 211 109 7221

Κεντρικές Αποθήκες

Οικόπεδο 33, Καλοχώρι

☎ 231 055 2480

🌐 www.materia.gr

✉ info@materia.gr

TÜV
AUSTRIA
HELLAS

EN ISO 9001:2015
01010018

